
Borsttätning bredd USF, 6,7 mm - fena uppstickande



Konstruktion

Unimer superfena (UFS) är en fena tillverkad i polypropen med uppblandad silikon, svetsad till botten. Fenan sticker upp 0,8-1,0 mm över borsten och tar därför upp tillverknings- och monteringstoleranser.

Egenskaper

Kombinationen fena/borst garanterar mycket god tätning även mot ojämna ytor och underlag. Fenan har exceptionellt låg glidfriktion. Den ger dessutom borsttätningen mycket fina tätningsvärden för luft- och vatteninträngning samt ger förbättrad ljudisolering.

Vid montering i hörn går borsten ihop och den uppskjutande fenan ger en kontinuerlig tätning när den komprimeras.

Tätheten i borsten för 6,7 mm är tre borstrader som standard. Kan levereras med tätare eller glesare borst.

Användningsområde


Används exempelvis som tätning för aluminiumsystem, som inglasade uterum och balkonger. Bör ej användas som tätning vid dörrar och portar som kontinuerligt öppnas och stängs.

Färg	Standardfärgen är grå. Går även att få i svart, brun, guld och vit.
Bredd	6,7 +0,10/-0,20 mm (med fena)
Självhäftning	Alla lister kan levereras självhäftande.
Montering	Borsten monteras på skjutdörrar och fönster.För att uppnå optimal tätning och samtidigt ett litet glidmotsånd rekomenderar vi att borsttätningen monteras med 10-15% komprimering.

Borsthöjd	**Fenhöjd**
3 <= D <= 5 mm (+0,25/-0,15 mm med 0,50 mm steg	D+1 mm (+0,25/-0,15 mm med 0,50 mm steg)
5,5 <= D <= 6,5 mm (+0,25/-0,15 mm med 0,50 mm steg)	Jämnt eller D+1 mm (+0,25/-0,15 mm med 0,50 mm steg)
6,5 <= D <= 10 mm (+4%/-2,5% med 0,50 mm steg)	Jämnt eller D+1 mm (+4%/-2,5% med 1 mm steg)
10 <= D <= 12 mm (+4%/-2,5% med 1 mm steg)	
12 <= D <= 15 mm (+4%/-2,5% med 1 mm steg	Endast jämnt (+0,50/-0,50 mm)

Övrigt

Unimer Plast & Gummi AB | Gjutaregatan 11, 302 62 Halmstad
Tel: +46 (0)35-14 41 00 | Fax: +46 (0)35-12 70 27 | order@unimer.se | www.unimer.se



USF+ 067

Updated 2019-12-02

Unimer Plast & Gummi AB | Gjutaregatan 11, 302 62 Halmstad
Tel: +46 (0)35-14 41 00 | Fax: +46 (0)35-12 70 27 | order@unimer.se | www.unimer.se